

INFORMATIONS PRODUIT

Lames Compositions Junckers

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lames Compositions sont livrées brutes dans 2 tailles d'épaisseur s et de dimensions, voir fig. 1.

Les lames sont assemblées par rainure et languette sur les 4 faces.

Les lames sont disponibles en frises main droite et main gauche et main droite.

DONNÉES PRODUIT/TOLÉRANCES

Dimensions nominales

Épaisseur:

22,0 mm (±0,2 mm)

15,0 mm (±0,2 mm)

Largeur x longueur:

Type 1: 58,3 x 467,6 mm (\pm 0,2 mm) Type 2: 62.2 x 623.5 mm (\pm 0,2 mm)

Procédé de séchage

Chambre d'étuve

Hygrométrie

Toutes les planches sont livrées avec une hygrométrie moyenne de 8% (±2%).

Précision d'emboitage :

Désaffleur: 0,3 mm

Les bouts de lames sont coupés à angle droit avec une précision de ±0,1mm.

Fig. 1

GAMME DE PRODUIT

Essences	Choix	Surface
Chêne Chêne Fumé	Harmony	Brut



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'indentation :

Chêne: Environ 3,4 Newton/mm (Échelle de Brinell)

Classement au feu:

Cfl - S1 (DIN EN 13501-1: 2002)

Conduction thermique

Coefficient de transmission Environ 0,17 W/m²K

Résistance Thermique :

22 mm : Environ 0,13 m 2 °C/W 15 mm : Environ 0,09 m 2 °C/W

MOTIFS

Les motifs Manoir sont disponibles en Chêne et Chêne Fumé uniquement

Herringbone	Ladder	Square Basket	English	Four Strip Herringbone
To use: Right- and Left hand staves in all dimensions.	To use: Right hand staves in all dimensions.	To use: Right- and Left hand staves in all dimensions (shown with short length staves).	To use: Right- and Left hand staves in the dimension 22 x 58,3 x 467,6 And pattern-blocks in 88 x 88 mm	To use: Right- and Left hand staves in all dimensions (shown with short length staves).

EMBALLAGE ET POIDS

Emballage film plastique en ballots comme suit:

Lames dimensions [mm]	Lames / m²	Lames / Ballot	m² / ballot	Kg / ballot
15 x 58,3 x 467,6	37	48	1,31	14,9
15 x 62,2 x 623,5	26	48	1,86	19,7
22 x 58,3 x 467,6	37	32	0,87	14,7
22 x 62,2 x 623,5	26	32	1,24	19,2