STRONG
INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Vernis pour sol mono-composant à faible odeur, à base d'eau. Pour les planchers en bois dans les zones résidentielles à fort trafic et les sols commerciaux à faible trafic.

Offre la facilité d'utilisation d'un produit à un seul composant avec d'excellentes caractéristiques de nivellement et d'écoulement. Le produit est idéal pour une utilisation sur des sols préalablement vernis ou non traités (bruts). Lors de l'application sur un sol non traité ou un sol poncé jusqu'au bois nu, utilisez le primaire Junckers PreLak avant la couche supérieure de finition.

Strong a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Verni co-polymère polyurethane/acrylique.

Taille des bidons et brillance:
2½ litres: Mat et semi-brillant.
5 litres: Ultra matt, mat et semi-brillant.
10 litres: Mat et semi-brillant.

Aspect:
Crémeux/laiteux dans le bidon. Film transparent une fois sec.

Émissions dans l'air intérieur: Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 10 m² par litre.

Avant application: Bien agiter/secouer avant utilisation.

Outils d'application: Brosse, rouleau, pistolet. Ne pas appliquer en versant le verni directement sur le sol.

Température d'utilisation: 15-25 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR: Approx. 4 heures. Prêt pour un trafic léger: Au bout de 8 heures. Complètement dur après 72 heures. Appliquer maximum 2 couches par jour.

HR: Les produits à base d'eau ont un certain effet collant, et ne sont donc recommandés que dans les pièces où l'humidité est stable. Cela signifie que l'humidité relative de la pièce ne doit pas fluctuer de plus de 30 % sur une année.

Nettoyage des outils: Savon et l'eau immédiatement après utilisation.

Conservation: Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

1 couche de PreLak, 8 m²/litre
+ 2 couches de Strong 10 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés:
Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre.

- Appliquer une couche de Junckers PreLak et laisser sécher.
- Poncer avec du papier de verre (grain 150-180) dans le sens des fibres du bois.
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet a l'eau claire avec un linge humide bien essore.
- Appliquer une couche de Strong et laisser sécher pendant une nuit.
- Appliquer ensuite la dernière couche.

Parquets traités:

- Nettoyer la surface avec Junckers SylvaNeutralizer.
- Poncer minutieusement avec du papier de verre (grain 150-180).
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet a l'eau claire avec un linge humide bien essoré.
- Appliquer une couche de Strong et laisser sécher.
- Avant de vernir la surface complète, il est recommandé de tester le produit sur une petite surface.

Comment mener à bien un essai:
Des essais doivent être effectués sur plusieurs endroits: 2 couches à 4 heures d'intervalle. Après 24 heures de temps de séchage, contrôler l'adhérence en grattant avec une pièce de monnaie. Si l'adhérence et la qualité de la surface sont satisfaisantes, il est possible de vernir le parquet. Si les applications tests ne sont pas satisfaisantes, le parquet devra être ponçé à blanc. La méthode est décrite sous la rubrique "Parquets cirés ou Polishés".

Parquets cirés ou polishés:

- Poncer à la machine avant le vernissage. Utiliser un grain 24-36 pour enlever les vieilles couches précédentes.
- Enlever ensuite les traces d'abrasion avec un grain 60-80.
- Enfin, utiliser un grain 120-150 pour obtenir une surface complètement lisse.
- Aspirer soigneusement la poncière de ponçage.
- Ensuite suivre les instructions du paragraphes "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits:
F 5.3 - Junckers PreLak
F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de