PRELAK
INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Apprêt à base d'eau à composant unique. Il minimise l'adhérence des lames entre elles pour tous les parquets. PreLak sèche rapidement et est facile à poncer. PreLak peut être utilisé avec les finitions à base d'eau mono- ou bi-composants Junckers.

Choisissez PreLak clear (Transparent) pour le look traditionnel ou la couleur PreLak pour créer une atmosphère plus claire ou plus sombre dans la pièce. Un apprêt coloré est légèrement transparent et souligne la structure naturelle du grain du bois.

PreLak a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage privé et professionnel.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit:
Primaire mono-composant en base aqueuse.

Taille des bidons:
Clear: 2½ litres, 5 litres and 10 litres.
Dark coco, driftwood grey, nordic, white: 5 litres.

Apparance:
Clear (Transparent): Crémeux/laiteux. Transparent une fois sec.
White (Blanc): Crémeux/laiteux. Transparent avec film blanc une fois sec.
Nordic: Crémeux/laiteux. Aspect non traité sur les essences de bois clair une fois sec.
Driftwood grey: Sèche jusqu'à un film gris transparent.
Dark coco: Sèche jusqu'à un film brun transparent.

Émissions dans l'air intérieur: Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 8 m² par litre.

Avant l'application: Mélanger ou agiter la laque avant utilisation.

Outils d'application: Pinceau/rouleau. Ne pas verser le produit directement sur le sol.

Température d'utilisation: 15-25 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % HR: Environ 1-2 heures.

HR: Les produits à base d'eau ont un certain effet collant, et ne sont donc recommandés que dans les pièces où l'humidité est stable. Cela signifie que l'humidité relative de la pièce ne doit pas fluctuer de plus de 30 % sur une année.

Nettoyage des outils: Savon et l'eau immédiatement après utilisation.

Conservation: Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

PreLak, transparent: 1 couche, 8 m²/litre ou
PreLak, colour: 1-2 couches, 8 m²/litre
+ 2 couches de verni de finition suivant l'aspect final de sol souhaité.

Zones à fort trafic: Finition avec 2 couches de Strong ou HP Commercial 10 m²/litre.
Zones résidentielles: Finition avec 2 couches de ProFinsh 10 m²/litre.
Salles de sport: Finition avec 2 couches de HP Sport 10-12 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Parquets bruts ou poncés:
Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités. Aspirer soigneusement et essuyer avec un chiffon bien essoré dans de l'eau propre.

Le dernier ponçage avant d'appliquer PreLak transparent devra être réalisé en utilisant du papier de verre grain 120-150.
Le dernier ponçage avant d'appliquer PreLak coloré devra être réalisé en utilisant du papier de verre grain 150-180. Cela donne à la surface laquée un aspect plus uniforme.

- Appliquer une couche uniforme de PreLak.
- Si vous utilisez un Prelak coloré, une couche supplémentaire de Prelak peut être appliquée pour obtenir une couleur plus intense.
- Assurez-vous que les bords des zones vernies ne se chevauchent pas pendant traitement.
- Ne pas appliquer plus de 2 couches par jour.
- Lorsque l'apprêt est sec, le poncer avec du papier de verre grain 150-180.
- Terminez en appliquant 2 couches de l'un des vernis Junckers à base d'eau.

Parquets vernis:

- Poncer avant d'appliquer PreLak.
- Utiliser du grain 24-36 pour enlever les anciennes couches de verni.
- Ensuite, supprimer les marques de ponçage avec du grain 60-80.
- Procéder ensuite suivant les instructions décrites dans le paragraphe "Parquets bruts ou poncés".

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits:
F 4.2 - Junckers ProFinish
F 5.1 - Junckers Strong
F 8.2 - Junckers HP Sport
F 8.5 - Junckers HP Commercial

Manufacturer:
Junckers Industrier A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de