

HP SPORTSLINE INFORMATIONS PRODUITS



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Peinture à base d'eau, bi-composante, spécialement conçue pour le tracé des lignes de jeu et pour les zones colorées des gymnases et salles de sports. Recommandée sur les sols sportifs Junckers vernis d'usine ou ayant déjà été vernis avec Junckers HP Sport. HP SportsLine doit être mélangé avec Junckers HP Hardener avant l'utilisation.

HP SportsLine a reçu le label danois climat intérieur. Ce label garantit un produit sans substances chimiques pouvant affecter l'air ambiant.

Pour un usage professionnel uniquement.

DESCRIPTION PRODUIT

Produit: Peinture base aqueuse bi-composant.

Taille des bidons:

2,3 litres (2+0,3) dans les couleurs blanc, noir, vert, bleu, rouge, jaune.

4,6 litres (4+0,6) dans la couleurs nordic (couleur blanc transparent).

Mélange des couleurs: Les couleurs peuvent se mélanger entre elles afin d'en obtenir de nouvelles. Pour éviter les différences de teintes il est recommandé d'utiliser toujours les couleurs provenant du même numéro de lot. Il est recommandé de mélanger la quantité nécessaire de peinture pour la zone à peindre avant de commencer.

Émissions dans l'air intérieur: Classe A +.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Consommation: 6-8 m² par litre.

Tracé de jeu: 120 m x 5 cm de largeur, environ 1 litre.

Terrain de handball: Environ 2 litres.

Terrain de basketball: Environ 2 litres. Remplissage des zones autour du terrain (2 m hors de la zone de jeu): Environ 26 litres.

Mélange: 10 mesures de peinture pour 1½ mesure de durcisseur.

Avant l'application:

Secouer vigoureusement la peinture avant de la mélanger au durcisseur.

Verser le durcisseur, et secouer à nouveau le mélange pendant au moins 45 secondes.

Après avoir ajouté le durcisseur, laisser reposer 10 minutes.

Secouer à nouveau le mélange avant utilisation pendant minimum 45 secondes.

Durée de vie du mélange: Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. Ne pas utiliser passé ce délai.

Outils d'application: Rouleau à poils ras ou applicateur. Ne pas verser la peinture directement sur le sol.

Température d'utilisation: 15-25 °C.

Dilution: Non recommandé.

Temps de séchage à 20 °C et 50 % RH:

Avant revernissage avec Junckers HP Sport: 16 heures.

Dureté complète après 72 heures.

RH: Les produits à base d'eau ont un certain effet collant, et ne sont donc recommandés que dans les pièces où l'humidité est stable. Cela signifie que l'humidité relative de la pièce ne doit pas fluctuer de plus de 30 % sur une année.

Nettoyage des outils: Savon et l'eau immédiatement après utilisation.

Conservation: Le bidon d'origine ferme se conserve 1 an à 20 °C. Ne pas exposer à des températures inférieures à 5 °C.

RECOMMANDATION DU SYSTÈME

Préparation, parquets bruts ou poncés:

1 couche de PreLak, environ 10 m²/litre + 1 couche de HP Sport, environ 10 m²/litre.

Préparation, parquets traités: Nettoyer le sol avec SylvaNeutralizer + ponçage léger.

Traçage et application de la peinture des lignes de jeu:

Tracer avec du ruban adhésif de masquage toutes les lignes de jeu et les zones à colorier + coller les bords du ruban adhésif avec HP Sport.

+ 1 couche de HP SportsLine à l'intérieur des zones marquées, 6-8 m²/litre

+ 1 couche de HP Sport sur toute la surface au sol, environ 10 m²/litre.

MODE D'EMPLOI

Préparation, parquets bruts ou poncés:

Assurez-vous que la surface soit complètement propre, sèche, exempte de poussière, cire, graisse, résidus de savons, etc. Poncer la surface pour enlever la saleté et les irrégularités. Aspirer soigneusement.

- Appliquer une couche de Junckers PreLak et laisser sécher.
- Poncer avec du papier de verre (grain 150-180) dans le sens des fibres du bois.
- Aspirer la poussière de ponçage et nettoyer le parquet à l'eau claire avec un linge humide bien essore.
- Appliquer une couche de Junckers HP Sport.
- Laisser sécher pendant 24 heures et procéder comme décrit dans la section "Traçage et application de la peinture des lignes de jeu".

Préparation, parquets traités:

Des essais doivent être effectués sur plusieurs endroits: 2 couches à 4 heures d'intervalle. Après 24 heures de temps de séchage, contrôler l'adhérence en grattant avec une pièce de monnaie. Si l'adhérence et la qualité de la surface sont satisfaisantes, le sol peut être peint. Si les applications tests ne sont pas satisfaisantes, le sol doit être poncé jusqu'au bois nu et re-laqué avant que le marquage puisse être effectué.

- Nettoyer la surface avec Junckers SylvaNeutralizer et après poncer minutieusement avec du papier de verre (grain 150-180).
- Aspirer la poussière de ponçage.
- Procéder comme décrit dans la section "Traçage et application de la peinture des lignes de jeu".

Traçage et application de la peinture des lignes de jeu:

Tracer avec du ruban adhésif de masquage toutes les lignes de jeu et les zones à colorier. Utiliser un ruban adhésif de masquage à faible résistance à l'arrachement. Nous recommandons le ruban adhésif de masquage TESA 4334.

- Pour éviter les coulures, et créer des lignes aux tranches nettes et durables, assurez-vous que le ruban adhésif de masquage soit bien collé en l'appliquant fermement au sol.
- Scellez ensuite les bords avec Junckers HP Sport.
- Laissez sécher au minimum 1 heure.
- Appliquez ensuite une couche de peinture de façon uniforme sur les zones marquées.
- Laissez sécher pendant au moins 16 heures avant de retirer le ruban de masquage.
- Après avoir retiré le ruban adhésif de masquage, appliquez une couche de Junckers HP Sport sur toute la surface du sol. Cela la protège la peinture des lignes de jeu, et assure une friction uniforme.

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement l'étiquette sur le bidon et respecter les mesures de précaution recommandées. Voir la fiche de données de sécurité pour des informations plus détaillées.

ELIMINATION DES CONTENANTS USAGÉS

Les contenants avec résidus chimiques nécessitent une collecte spécifique et séparée. Par conséquent, ils ne doivent être jetés ni dans les poubelles (ordures ménagères, tri sélectif) ni dans les canalisations (WC, évier). Déposez vos déchets chimiques en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

Produits:

F 5.3 - Junckers PreLak

F 8.2 - Junckers HP Sport

F 10.3 - Junckers SylvaNeutralizer